























## CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics, Caractéristiques techniques, Technische daten

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>Proprietà fisico-chimiche<br/>physical chemical properties<br/>Propriétés physico chimiques<br/>Physisch chemische</p> | <p>Metodo di prova<br/>Standard of test<br/>Norme du test<br/>Testnorm</p>  | <p>NOME PRODOTTO<br/><b>NATIVA<br/>FP2</b></p> |  |  |  |
|   | <p><b>Variazione di tono</b><br/>Shade variations<br/>Variations de nuance<br/>Tonvariation</p>   | <p>ANSI A 137.1</p>                            | <p>FORTE STONALIZZAZIONE <b>V4</b><br/>SUBSTANTIAL VARIATIONS<br/>STARKES FARBSPIEL<br/>EFFET DÉNUANCÉ TRÈS ACCENTUÉ</p>  |  |  |
|   | <p><b>Fattore di resistenza alla scivolosità'</b><br/>Anm-skeed resistance grade<br/>Gre' de résistance à la glissance<br/>Rutschfestigkeit</p>   | <p>DIN EN 16165:2021<br/>Annex B</p>           | <p>R11</p>   |  |  |
|   | <p><b>Fattore di resistenza alla scivolosità' in presenza di acqua a piedi nudi</b><br/>Slip resistance factor in the presence of water and bare feet<br/>Facteur de résistance à glissance pieds nus en présence d'eau<br/>Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen</p> | <p>DIN EN 16165:2021<br/>Annex A</p>           | <p>Classe <b>A+B+C</b><br/>Class A+B+C<br/>Classe A+B+C<br/>Gruppe A+B+C</p>   |  |  |
|    | <p><b>Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali</b><br/>Determination of slip resistance of pedestrian surface<br/>Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières<br/>Bestimmung der Rutschfestigkeit von Fußgängeroberflächen</p>  | <p>AS 4586 2013 APA<br/>≥ P3</p>               | <p>Classe <b>P4</b><br/>Class P4<br/>Classe P4<br/>Gruppe P4</p>   |  |  |
| <p><b>Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Albmessungen</b></p>   |   | <p>ISO 10545-2</p>                             |  |  |  |
| <p><b>Lunghezza e Larghezza</b><br/>Lenght and Width<br/>Longuer et Largeur<br/>Länge und Breite</p>                      |   | <p>7cm ≤ N &lt; 15cm<br/>R ± 0,4mm</p>         | <p>N ≥ 15cm<br/>R ± 0,3%</p>   | <p>R ± 1,0mm</p>                                       | <p>Conforme<br/>Compliant<br/>Conforme<br/>Konform</p> |
| <p><b>Rettilineità degli spigoli</b><br/>Straightness<br/>Equerrage des angles<br/>Kantengeradheit</p>                    |   | <p>R ± 0,4mm</p>                               | <p>R ± 0,3%</p>  | <p>R ± 0,8mm</p>                                       | <p>Conforme<br/>Compliant<br/>Conforme<br/>Konform</p> |
|   | <p><b>Ortogonalità</b><br/>Rectangularity<br/>Orthogonalité<br/>Rechtwinkligkeit</p>  | <p>R ± 0,4mm</p>                               | <p>R ± 0,3%</p>  | <p>R ± 1,5mm</p>                                       | <p>Conforme<br/>Compliant<br/>Conforme<br/>Konform</p> |
| <p><b>Planarità</b><br/>Flatness<br/>Planéité<br/>Planität</p>  |   | <p>R ± 0,6mm</p>                               | <p>R ± 0,4%</p>  | <p>R ± 1,8mm</p>                                       | <p>Conforme<br/>Compliant<br/>Conforme<br/>Konform</p> |
| <p><b>Spessore</b><br/>Thickness<br/>Epaisseur<br/>Stärke</p>   |   | <p>± 0,5mm</p>                                 | <p>± 5%</p>  | <p>± 0,5mm</p>   | <p>Conforme<br/>Compliant<br/>Conforme<br/>Konform</p> |
|   | <p><b>Assorbimento d'acqua</b><br/>Water absorption<br/>Absorption d'eau<br/>Wasseraufnahme</p>   | <p>ISO 10545-3<br/>≤ 0,5%</p>                  |  | <p>Conforme<br/>Compliant<br/>Conforme<br/>Konform</p> |  |
|   | <p><b>Durezza mohs</b><br/>Mohs hardness<br/>Résistance mohs<br/>Widerstan mohs</p>   | <p>EN 101</p>                                  |  | <p>8</p>   |  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | <b>Resistenza alla flessione Modulo di rottura/Carico di rottura</b><br>Bending strength Modulus of rupture/Braking of rupture<br>Résistance à la flexion Module de rupture/Charge de rupture<br>Biegezugfestigkeit Bruchmodul/Last              | ISO 10545 - 4<br>R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup><br>S ≥ 1300 N | R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup><br>S ≥ 10000 N                                 |
|    | <b>Resistenza abrasione profonda</b><br>Deep abrasion resistance<br>Résistance a l'usure en profondeur<br>Tiefen-abriebbetandigkeit  | ISO 10545-6<br>≤ 175 mm                                 | ≤ 150 mm  |
|    | <b>Resistenza all'abrasione</b><br>Resistance to abrasion<br>Résistance à l'abrasion<br>Bestaendigkeit gegen abrieb  | ISO 10545-7   | Classe 4<br>Class 4<br>Classe 4<br>Gruppe 4                             |
|    | <b>Coefficiente di espansione termica lineare 20° e 100° C</b><br>Linear thermal expansion 20° to 100° C<br>Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C<br>Lineare waerme-ausdehnung zwischen 20° und 100° C                               | ISO 10545-8   | ≤ 7 MK <sup>-1</sup>  |
|    | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Resistance to Thermal shock<br>Résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit   | ISO 10545-9   | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandfahig                 |
|    | <b>Resistenza al cavillo</b><br>Determination of crazing resistance<br>Résistance au fissuration<br>Widerstand gegen den Durfen  | ISO 10545-11  | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandfahig                 |
|  | <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit   | ISO 10545-12  | Resistente<br>Resistant<br>Résistant<br>Widerstandfahig                 |
|  | <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b><br>Resistance to surface to househod chemicals<br>Résistance aux produits chimiques ménagers<br>Beständigkeit Gegen haushaltschemikalien  | ISO 10545-13  | Classe A<br>Class A<br>Classe A<br>Gruppe A                             |
|  | <b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b><br>resistance to low concentrations of acid and bases<br>Résistance aux acides et aux bases à faible concentration<br>Beständigkeit gegen niedrig konzentrierte säuren und basen | ≥ B LB-HB   | Classe LA-HA<br>Class LA-HA<br>Classe LA-HA<br>Gruppe LA-HA             |
|  | <b>Resistenza alle macchie</b><br>Resistance to stains<br>Résistance aux taches<br>Fleckenbeständigkeit  | ISO 10545-14<br>≥ 3                                     | Classe 5<br>Class 5<br>Classe 5<br>Gruppe 5                             |
|  | <b>Reazione al fuoco (ignifugo)</b><br>Reaction to fire<br>Réaction au feu<br>Brendverhalten   |   | Classe A1-A1 fl<br>Class A1-A1 fl<br>Classe A1-A1 fl<br>Gruppe A1-A1 fl |
|  | <b>Igienico e facilmente pulibile</b><br>Hygienic and easy to clean<br>Sain et facile à nettoyer<br>Hygienisch und einfach zu reinigen   |   | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform                            |
|  | <b>Non si deforma e non si altera nel tempo</b><br>Does not deteriorate or expand<br>Il ne se détériore pas et ne change pas<br>Es verschlechtert oder verändert sich nicht  |   | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform                            |
|  | <b>Sicura, riciclabile e Sostenibile</b><br>Safe, recyclable and sustainable<br>sûr, recyclable et durable<br>sicher, recycelbar und   |   | Conforme<br>Compliant<br>Conforme<br>Konform                            |